

Similpelle Secret - Secret faux leather



E0B4
Bianco - White

E0V2
Vaniglia - Vanilla

E0B2
Beige

E0NA
Nocciola - Hazel

E0S2
Sabbia - Sand

E0F2
Fango

E0TR
Tortora

E0M2
Marrone - Brown

E0VJ
Verde pino - Pine green

E0VE
Verde - Green

E0VI
Verde pastello - Pastel green

E0LB
Lime



E0G5
Giallo pastello - Pastel yellow

E0O2
Giallo ocre - Ocher yellow

E0A8
Arancio - Orange

E0RR
Rosso - Red

E0RS
Rosso Bulgaro - Bulgaro red

E0BB
Blu - Blue

E0AM
Blu avio - Air force blue

E0GS
Grigio cenere - Ash grey

E0GV
Grigio polvere - Dust grey

E0A6
Grigio antracite - Anthracite grey

E0N4
Nero - Black

Similpelle Secret

Secret faux leather

Similpelle Secret - Secret faux leather



RESISTENZA AL FUOCO - FIRE RESISTANCE
UNI 9175 classe IIM
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852-1 cigarette test
BS 5852-1 match test
TB 117:2013

IN PARTNERSHIP CON - IN PARTNERSHIP WITH



CLASSE: RIVESTIMENTO

Quando arriva il momento di scegliere il materiale per rivestire una seduta o un qualsiasi nostro prodotto, è importante comprenderne sia le caratteristiche tecniche che estetiche. Un intreccio vincente si ha quando prestazione e stile si combinano insieme.

TIPOLOGIA: SIMILPELLE SECRET
IN PARTNERSHIP CON: FLUKSO
www.flukso.it

Secret è il rivestimento spalmato ignifugo di Flukso® dalla mano morbida, simile a quella della vera pelle. Secret è stato progettato per realizzare morbidi imbottiti da interno. La sua retro-struttura elastica in poliestere gli permette di adattarsi alle nuove geometrie del mobile imbottito con maggiori garanzie di resistenza e durata nel tempo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Una pulizia regolare è importante per prolungare la durata del rivestimento e mantenerne inalterato l'aspetto. Polvere e sporcizia possono usurare il rivestimento e danneggiare la protezione ignifuga.

PULIZIA REGOLARE: aspirare con frequenza ad una potenza pari alla metà del dispositivo in uso, scegliendo un beccuccio liscio, senza spazzolare.

RIMOZIONE MACCHIE: in caso di macchie lievi pulire tempestivamente la superficie. Rimuovere i liquidi in eccesso o le parti dure dello sporco con un panno pulito, poi procedere sul residuo della macchia con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro. Smacchiare partendo dal bordo della macchia muovendosi verso il centro di essa. Risciacquare poi con acqua. Lasciare asciugare evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Per le macchie localizzate e più ostinate, sciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico incolore diluito in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro e risciacquare bene. Non usare candeggina.

Questi consigli sono raccomandazioni di pulizia e non garantiscono una completa rimozione delle macchie. In caso di macchie di grandi dimensioni, consigliamo di contattare un operatore specializzato nella pulizia di prodotti tappezzati. Raccomandiamo di non esporre per un tempo prolungato gli articoli rivestiti in tinte chiare al contatto o allo sfregamento con capi di abbigliamento trattati con coloranti dalla scarsa solidità di tintura, in quanto i pigmenti di colore potrebbero penetrare nella superficie della similpelle senza poter più essere rimossi. Consigliamo di testare sempre il metodo di pulizia su una parte nascosta dell'articolo per verificare la resistenza del colore.

CLASS: UPHOLSTERY

When it is time to choose the material to upholster a chair or any of our products, it is important to understand both its technical and aesthetic characteristics. A winning combination occurs when performance and style are combined together.

TYPE: SECRET FAUX LEATHER
IN PARTNERSHIP WITH: FLUKSO
www.flukso.it

Secret is the Flukso® fireproof coating with a soft hand, similar to that of real leather. Secret has been designed to create soft upholstery for interiors. Its elastic rear structure in polyester allows it to adapt to the new geometries of furniture, ensuring resistance and durability over time.

CLEANING AND MAINTENANCE

Regular cleaning is important to extend the life of the coating, and keep its appearance unchanged. Dust and dirt can wear out the coating and damage the fire protection.

REGULAR CLEANING: vacuum frequently at a power equal to half the device in use, choosing a smooth spout, without brushing.

STAIN REMOVAL: in case of slight stains, promptly clean the surface. Remove excess liquids or hard parts of dirt with a clean cloth, then proceed on the residue of the stain with a damp cloth or a neutral soap solution. Remove the stain starting from the edge of the stain moving towards the center of it, then rinse with water. Let dry, avoiding direct exposure to sunlight. For localized and more persistent stains, promptly dissolve the stain with colorless ethyl alcohol diluted in 20% water, gently rub and then treat with a neutral soap solution, then rinse well. Do not use bleach.

These tips are cleaning recommendations and do not guarantee complete stain removal. In case of large stains, we recommend contacting an operator specialized in upholstered products cleaning. We recommend to not expose light colored coating for a prolonged time to garments treated with colors with poor dyeing fastness, as the color pigments could penetrate the surface of the faux leather, without being able to be removed. We recommend to always test the cleaning method on a hidden part of the item to check the color resistance.

PARAMETRI - PARAMETERS	UNITÀ - UNIT	VALORI - VALUES	NORMA - NORM
Peso - Weight	g/m²	540 +/-10	
Altezza totale - Total height	cm	140	
Resistenza all'abrasione (Martindale) - Martindale abrasion (Martindale)	Cicli - Cycles	60.000	ISO 5470-2
Solidità del colore allo sfregamento a secco - Colour fastness to rubbing (dry)	Scala dei grigi - Grey scale	4/5	ISO 105-X12
Solidità del colore allo sfregamento ad umido - Colour fastness to rubbing (wet)	Scala dei grigi - Grey scale	4/5	ISO 105-X12
Solidità del colore alla luce - Colour fastness to artificial light	Scala di blu - Blue scale	6	ISO 105-B02
Adesione - Adhesion	N	40	ISO 2411
Resistenza alla trazione - Tensile strength	N	Long. 600 Trasv. 310	UNI EN ISO 1421
Allungamento a rottura - Elongation at break	%	Long. 57 Trasv. 110	UNI EN ISO 1421
Resistenza alla lacerazione - Tear strength	N	Long. 50 Trasv. 50	UNI EN ISO 4674
Resistenza alle flessioni - Tear strength	Cicli – Cycles	100.000	UNI 4818-13